

Chemigras aer ag

Grasa antigripante para piezas sometidas a condiciones extremas.

- ✓ En aerosol.
- ✓ Con aluminio micronizado.
- ✓ Alta viscosidad y adherencia.
- ✓ Sin punto de gota.
- ✓ Antigripante y antiagarrotante.



DESCRIPCIÓN

Chemigras AER AG es un lubricante antigripante y Antiagarrotante sintético en aerosol formulado a partir de micropartículas metálicas de Aluminio en una base de aceite sintético de alta viscosidad.

Por su composición, Chemigras AER AG está específicamente diseñada para la lubricación de todo tipo de piezas móviles que operan a muy altas temperaturas como machos y articulaciones de moldes de la industria del vidrio.

Chemigras AER AG también permite una fácil extracción de partes atornilladas expuestas a atmósferas corrosivas, debido a sus propiedades antiagarrotantes. En este aspecto, una fina capa de producto también protege frente a la oxidación y frente al efecto de soldadura que sufren las piezas de metal expuestas a altas temperaturas constantes.

Debido a su efecto protector Chemigras AER AG también puede emplearse como tratamiento antiadherente en las boquillas de soldadura de hilo y en máquinas de corte por plasma.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Debido a sus características, Chemigras AER AG puede emplearse en todas las situaciones en las que se requiere proteger articulaciones, partes móviles o accesorios que operan a altas temperaturas y/o ambientes agresivos frente al agarrotamiento y la oxidación. Por ejemplo: partes móviles en el montaje de moldes, boquillas de soldadura, cortadoras de plasma, bridas de cadena y colectores de calefacción...etc.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto	Consistencia NLGI	Temperatura de servicio	Punto de gota
Pasta lubricante de color plateado.	2	-20 a 600 °C	No tiene

MODO DE APLICACIÓN

Se recomienda eliminar los restos de lubricante anteriormente utilizado y desengrasar las piezas antes de aplicar Chemigras AER AG

A continuación, agitar enérgicamente el aerosol durante 10-20 segundos.

Seguidamente, pulverizar directamente sobre la zona a lubricar o proteger a una distancia de 15 a 20 cms, aportando una película fina y constante.

Finalmente, acabada la aplicación y con el envase invertido, pulsar la válvula dosificadora del envase durante 2 segundos para evitar la obstrucción del difusor.

RECOMENDACIONES

Se recomienda encarecidamente mantener los aerosoles alejados de toda fuente de calor, llama o chispas.

FORMATOS

Consultar formatos disponibles.

