

Neocem-c

Puente de unión rugoso para materiales de construcción.

- ✓ Óptima trabajabilidad.
- ✓ Excelente rendimiento.
- ✓ Para interior y exterior.
- ✓ Alta adherencia.
- ✓ Tixotrópico.



DESCRIPCIÓN

Neocem C es un puente de unión rugoso en base acuosa, de uso interior y exterior, formulado a partir de resinas acrílicas sintéticas, áridos de granulometría fina y aditivos coadyuvantes, desarrollado para ser empleado como imprimación adherente para el anclaje de masillas, enlucidos y pinturas sobre soportes faltos de absorción.

Formulado con una alta concentración de resinas de óptima calidad y flexibilidad, por lo que, comparado con otros productos del mercado, absorbe los movimientos estructurales y rinde más metros sin repercusión negativa en sus capacidades adherentes.

Gracias a esta cualidad, Neocem C está especialmente recomendado para utilizarse como puente adherente antes de la aplicación de morteros de alta retracción, como morteros monocapa o cementos cola, o bien, previo a la aplicación de yesos o masillas sobre superficies lisas o carentes de una buena absorción que garantice su adherencia.

También, puede aplicarse previo a la realización de recrecidos de pavimentos de hormigón y como potenciador de la adherencia de morteros nuevos sobre morteros envejecidos.

Neocem C posee una óptima trabajabilidad y tixotropía. Sus aditivos, de última tecnología, dotan a Neocem C de una excelente extensibilidad cuando se aplica con brocha o rodillo y de una excelente reología.

Gracias a esta última propiedad, Neocem C puede aplicarse en paramentos verticales o techos sin que descuelgue, incluso cuando se aplica en capa gruesa.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Neocem C está especialmente recomendado para todas aquellas operaciones constructivas en las que se desee mejorar la adherencia de morteros cementosos, yesos, masillas o pinturas sobre soportes de baja absorción, como: uniones de morteros nuevos y envejecidos, enfoscado de paredes, recrecidos de pavimentos...etc.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

ASPECTO	DENSIDAD	pH	RENDIMIENTO	COMPOSICIÓN
Crema de color naranja y aspecto rugoso.	1.48 – 1.52 Kg/L	8.90 ± 0.5	1-5 m ² /l	Ligantes sintéticos acrílicos, áridos seleccionados y aditivos.

MODO DE APLICACIÓN

Neocem C se suministra listo al uso, pudiendo diluirse hasta con un 10% de agua.

Previo a su aplicación, ha de constatarse que el soporte está sano, limpio, consistente, exento de humedad y libre de toda traza de salitre, microorganismos, polvo, grasa o cualquier tipo de materia que pueda dificultar la buena adherencia del producto.

Para reparar estos desperfectos, se recomienda el empleo de: Limfa o Limfa F (salitre), Eliminador de moho y verdín (microorganismos), Sellacril Aquo (polvo) o Neogras Forte (grasa).

Una vez limpio y seco el soporte:

1-Agitar el producto hasta conseguir una textura homogénea.

Para ello, recomendamos el empleo de batidora eléctrica graduada a bajas rpm.

2-Aplicar Neocem C con rodillo, brocha o pistola, asegurando depositar una capa homogénea de producto de acuerdo al rendimiento recomendado.

3-Dejar secar el producto sobre el paramento. Los soportes tratados con Neocem C están listos para recibir el mortero, yeso o masilla transcurridas 6-8 horas desde su aplicación.

En este aspecto, no recomendamos que transcurran más de 48 horas desde que Neocem C se aplica hasta que recibe el nuevo soporte, ya que sus propiedades podrían verse mermadas.

RECOMENDACIONES

No se recomienda aplicar sobre soportes que no reúnan las condiciones descritas en el apartado “Modo de aplicación”, que presenten fisuras y no se hayan reparado, o en soportes que muestren envejecimiento o fatiga y no se hayan saneado.

No aplicar Neocem C sobre soportes con una elevada humedad (>5-6%), con temperaturas inferiores a 5°C, superiores a 35°C.

Si se va a aplicar con pistola, recomendamos seleccionar una boquilla con orificio de salida superior a 1,5 mm. Así mismo, se ha de comprobar que los mecanismos del equipo son resistentes a áridos.

No mezclar Neocem C con ningún otro material, ya que es previsible que no conserve sus características y propiedades.

No ha de aplicarse sobre pinturas plásticas no porosas, superficies hidrofugadas o vitrificados sin realizar sobre éstos una acción mecánica o química que genere una porosidad/rugosidad acorde al trabajo a realizar. En estos casos se recomienda realizar un cepillado en profundidad para abrir el poro, realizar un granallado/lijado, o bien, realizar una limpieza química en profundidad con Antideslizante en el caso de realizar trabajos sobre azulejo.

FORMATOS

Consultar formatos disponibles.