

neopark clorocaucho

Esmalte de clorocaucho puro al disolvente específico para piscinas.

- ✓ Monocomponente.
- ✓ Acabado satinado.
- ✓ Alta adherencia.
- ✓ Excelente resistencia al agua y a químicos diluidos.
- ✓ Óptima retención del color. No amarillea.



DESCRIPCIÓN

Neopark clorocaucho es un esmalte monocomponente de acabado satinado formulado en base disolventes específicamente diseñado para la impermeabilización y protección de piscinas, estanques u ornamentación destinada a la contención de agua.

Gracias a su alto contenido en resinas de caucho clorado, Neopark clorocaucho posee una alta adherencia sobre superficies absorbentes, como morteros y hormigones. Además, la película formada es totalmente impermeable al agua, insaponificable por la alcalinidad del soporte y totalmente resistente a ácidos y bases diluidos.

Estas cualidades permiten que Neopark clorocaucho disponga de una extensa vida útil bajo condiciones de humedad constante y presencia de compuestos químicos. Además, la tecnología química empleada en el producto, permite que Neopark clorocaucho disponga de una excelente retención del color y resistencia al amarilleamiento. Es decir, las superficies protegidas con éste mantienen su tonalidad durante largos periodos de tiempo y la radiación UV no le afecta, al contrario de lo que ocurre con otros productos del mercado que emplea tecnologías de copolímeros acrílicos.

Neopark clorocaucho emplea tecnología SPI (secado profundo integral), por lo que no requiere de la adición de catalizadores o agentes secantes para obtener una película completamente seca y de alta resistencia. Esta tecnología, además, hace que Neopark clorocaucho seque en tiempos extremadamente cortos, reduciendo los intervalos de repintado y permitiendo una rápida puesta en servicio de la instalación.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Neopark clorocaucho está específicamente diseñada para ser empleada en trabajos de impermeabilización y protección de piscinas, estanques, depósitos y, en definitiva, en todo tipo de situaciones en las que se requiera de un recubrimiento de alta resistencia frente al agua estancada y a los agentes químicos habitualmente empleados en el tratamiento de aguas.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Referencia	Aspecto	Densidad	Acabado	Viscosidad	Rendimiento	Secado total / repintado
Neopark clorocaucho azul piscinas	Líquido Viscoso Azul	1,32 ± 0,02 kg/L	Satinado	87 ± 10 KU	10 m ² /L	1 hora / 2 horas
Neopark clorocaucho blanco	Líquido Viscoso Blanco	1,34 ± 0,02 kg/L				

MODO DE APLICACIÓN

Antes de aplicar Neopark clorocaucho, la superficie ha de estar completamente limpia, seca, sin restos mal adheridos y, en definitiva, exenta de cualquier contaminante que pueda comprometer el resultado final. En el caso de hormigones y morteros nuevos, la superficie ha de limpiarse previamente con Limfa o Limfa F para eliminar cualquier resto de lechada o eflorescencias y deber haber curado durante, al menos, 28 días.

A continuación, homogeneizar el contenido del envase con la ayuda de una batidora a bajas revoluciones, aplicando, seguidamente, el producto con rodillo, brocha o equipo airless. Tras ello, dejar secar el producto y aplicar una segunda capa, perpendicular a la primera, respetando el tiempo de repintado recomendado entre capas.

Finalmente, dejar secar el producto durante 7 días antes de llenar con agua la piscina o estanque para asegurar un correcto curado del producto y obtener su máxima resistencia y durabilidad.

RECOMENDACIONES

Antes de aplicar el producto, se recomienda realizar una prueba previa para constatar la total compatibilidad superficie – producto. No utilizar Neopark clorocaucho sobre superficies deterioradas o sin absorción, ya que su adherencia podría verse comprometida. Neopark clorocaucho no ha de aplicarse sobre superficies cuya temperatura sea superior a 30°C o inferior a 10°C, pues su reticulación no sería correcta. Neopark clorocaucho ha de almacenarse a temperaturas comprendidas entre los 5 y los 35°C, alejado de fuentes de calor, llama o chispas, en sus envases originales correctamente cerrados.

FORMATOS

Consultar los formatos disponibles.