

Neodecapint k pasta

Decapante de graffitis en pasta para superficies minerales y metales.

- ✓ Ultra energético contra las pintadas.
- ✓ Elimina pintura en spray y plástica.
- ✓ Apto para superficies minerales, metálicas y plásticas.
- ✓ No daña el soporte.
- ✓ Formato pasta, no descuelga.



DESCRIPCIÓN

Neodecapint K Pasta es un decapante de graffitis ultra energético, basado en disolventes de alta polaridad, tensoactivos y ácidos orgánicos de seguridad, específicamente diseñado para eliminar todo tipo de graffitis y pinturas plásticas de superficies minerales y metálicas sin afectar a su aspecto.

Gracias a su composición, Neodecapint K Pasta es capaz de disgregar graffitis realizados con pinturas acrílicas, alcídicas o con rotulador rápidamente, así como remover eficazmente pinturas plásticas e incluso morteros de rejuntado epoxy sin necesidad de frotar o rascar. Así, los ácidos orgánicos contenidos en el producto disgregan la resina que contiene la pintura generando puntos débiles por los que se introducen los disolventes de la formulación, despegando a continuación las capas de pintura de la superficie.

Esta especial combinación de materias activas permite eliminar desde una hasta varias capas de pintura o graffitis en un tiempo récord, sin afectar a la superficie. Así, Neodecapint K Pasta puede emplearse sobre superficies minerales, como: ladrillo, mortero, hormigón o porcelánico; sobre superficies minerales, como: aceros inoxidable, hierro, latón o lacados, así como sobre plásticos como: ABS, Polietileno, polipropileno o PVC.

Neodecapint K Pasta se presenta con una textura de pasta tixotrópica. De este modo puede emplearse tanto en superficies horizontales, como en verticales sin que el producto descuelgue, optimizándose su consumo y permitiendo adaptar el tiempo de contacto del mismo al tipo y cantidad de graffiti o pintura a eliminar.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Neodecapint K Pasta está específicamente recomendado para ser empleado en trabajos de mantenimiento urbano de limpieza de graffitis en los que se requiera un decapante energético con la pintada y cuidadoso con la superficie.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Referencia	Aspecto	Densidad	pH	Viscosidad	Rendimiento	Composición
Neodecapint K Pasta	Pasta tixotrópica de color marrón	1,10 ± 0,01kg/L	1,0 ± 0,5	12000 ± 500 cP	4 - 6 m ² /L	Disolventes orgánicos, tensoactivos, ácidos orgánicos y excipientes.

MODO DE APLICACIÓN

Neodecapint K Pasta se suministra listo al uso. Antes de aplicar el producto se recomienda realizar una prueba previa en una zona aislada para constatar que el producto es compatible con la superficie.

A continuación, aplicar Neodecapint K Pasta con la ayuda de una brocha, depositando una capa homogénea de 300-400 micras de espesor.

Seguidamente, dejar actuar durante unos minutos, frotando con un cepillo de cerdas si la dureza de la pintura lo requiere. Como orientación: las pintadas acrílicas se eliminan pasados 5 minutos, las alcídicas y vinílicas transcurridos 15 y las de origen epoxy requieren de 1 hora.

Finalmente, aclarar con abundante agua, preferentemente a presión.

RECOMENDACIONES

No almacenar a temperaturas superiores a 35°C ni inferiores a 5°C.

FORMATOS

Consultar formatos disponibles.