

# Curequim aquo

**Líquido de curado para hormigones a base de resinas acuosas.**

- ✓ Aumenta la durabilidad.
- ✓ Incrementa la resistencia a las heladas.
- ✓ Evita la pérdida de humedad.
- ✓ Reduce la retracción.



## DESCRIPCIÓN

Curequim Aquo es una disolución líquida de curado base agua basado en resinas acuosas de baja viscosidad de excelentes propiedades ligantes y alta resistencia al agua y los álcalis.

Formulado exento de plastificantes y disolventes, indicado para aplicar sobre superficies de hormigón formando una película superficial blanca y continua que al secarse forma una película incolora.

Actúa como una barrera contra la pérdida de humedad, debido a que disminuye la evaporación del agua, asegurándose una hidratación del hormigón más eficiente.

Aumenta la resistencia superficial, mejorando la durabilidad.  
Reduce la retracción y disminuye la aparición de microfisuras.

## CAMPOS DE APLICACIÓN

Es utilizado sobre superficies de hormigón en la construcción en general, pero es especialmente recomendado en grandes superficies como:

- Forjados,
- estructuras,
- muros y cubiertas de hormigón.
- Pavimentos industriales, losas de hormigón.
- Hormigones prefabricados.
- Canales, puentes, estructuras.
- Carreteras con firme de hormigón y superficies de hormigón en general.

## CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

---

| ASPECTO                | DENSIDAD      | PH          | TIEMPO DE SECADO | RENDIMIENTO                |
|------------------------|---------------|-------------|------------------|----------------------------|
| Líquido blanco lechoso | 1.020 + 0.010 | 9.00 + 0.50 | 2-3 Horas        | 8-10 M <sup>2</sup> /Litro |

## MODO DE APLICACIÓN

---

Antes de la aplicación de Curequim Aquo, se debe dejar secar el agua superficial del hormigón entre 30 minutos y 2 horas.

- Agitar el envase.
- Pulverizar el producto sobre el hormigón mediante pulverizador manual o mecánico, formando una película fina y homogénea.

Proteger las superficies tratadas de la lluvia las siguientes 2-3 horas.

## RECOMENDACIONES

---

Antes de aplicar el producto, realizar una prueba previa para asegurar que el acabado satisface los requerimientos iniciales. No almacenar a temperaturas superiores a 35°C ni inferiores a 5°C.

## FORMATOS

---

Consultar formatos disponibles.