

señapint tráfico

Pintura antideslizante bicomponente para señalización vial.

- ✓ Excelente dureza y flexibilidad.
- ✓ Secado rápido.
- ✓ Óptima resistencia a la abrasión.
- ✓ Antideslizante, SRT > 65.
- ✓ Elevado rendimiento.

DESCRIPCIÓN

Señapint tráfico es una pintura plástica bicomponente y antideslizante, específicamente diseñada para la confección de todo tipo de señalizaciones viales.

Su estudiada composición permite que señapint tráfico:

- Posea un excelente comportamiento sobre soportes alcalinos como el hormigón, siendo totalmente compatible con superficies como: firmes bituminosos, asfaltos, e, incluso, superficies previamente pintadas.
- Disponga de una excelente dureza, flexibilidad y capacidad de nivelación, sin renunciar a una textura antideslizante, alcanzando valores SRT (ensayo de resistencia al deslizamiento) superiores a 65 unidades, la clasificación más alta existente.
- Tenga una óptima resistencia a la abrasión y al desgaste por tránsito continuado, además de un comportamiento idóneo frente a agentes químicos y condiciones atmosféricas adversas.
- Seque rápidamente, permitiendo una puesta en servicio extremadamente rápida sin tack residual.

Señapint tráfico está especialmente recomendada para la realización de: pasos de peatones, resaltes y zonas de reducción de velocidad, flechas direccionales y símbolos viales, e incluso, en la realización de todo tipo de señalizaciones y marcados en áreas industriales.

Señapint tráfico posee una cubrición ideal, por lo que habitualmente una única mano es suficiente para obtener un trabajo de alta calidad.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Señapint tráfico está especialmente recomendada para ser empleada en la confección de todo tipo de señalizaciones y marcados horizontales sometidos a tráfico intenso.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Referencia	Aspecto	Densidad	pH	Viscosidad	Rendimiento	Composición
Señapint Tráfico	Pasta opaca (varios colores)	1,9 ± 0,2kg/L	----	> 4000 cP	1.5 – 2.5 Kg/m ²	Resinas termoplásticas y cargas minerales.
Tiempo secado		Luminancia	Resistencia deslizamiento	Cumplimiento de normativa		
< 30 minutos		Clase LF 6	SRT > 65 (Clase S5)	Durabilidad P6, B5, Q5, S1,		

MODO DE APLICACIÓN

Señapint tráfico ha de aplicarse sobre superficies completamente secas, limpias y exentas de polvo, grasas, suciedad o partículas mal adheridas. En superficies previamente pintadas, será necesario eliminar totalmente los restos de pintura deteriorada o con falta de adherencia. En hormigones nuevos, se recomienda eliminar previamente los líquidos de curado que puedan afectar negativamente a la adherencia y prestaciones del recubrimiento.

Una vez constatado lo anterior, homogeneizar perfectamente el contenido del envase, agitándolo con ayuda de un batidor a bajas rpm.

A continuación, añadir una bolsa de catalizador peróxido al 30 % (250 g) por cada envase de 15 kg de producto, mezclando hasta obtener una preparación uniforme (dosificación de catalizador: 1,67 %). (En condiciones de baja temperatura, puede incrementarse la proporción de catalizador hasta una bolsa y media por envase).

Seguidamente, aplicar el producto mediante zapatón, vertido, llana o equipo airless compatible, asegurándose de que el material esté depositado antes de cumplirse el pot-life de la mezcla.

Finalmente, limpiar las herramientas con disol. nitro.

RECOMENDACIONES

No almacenar ni aplicar el producto a temperaturas superiores a 35°C ni inferiores a 5°C.

FORMATOS

Consultar los formatos disponibles.