

Neocem nq

Resina de unión de alto tack para materiales de construcción.

- ✓ Excelente adherencia.
- ✓ Resistente a la humedad.
- ✓ Extra-alto tack.
- ✓ Excelente tiempo abierto de trabajo.
- ✓ No inflamable ni peligroso.



DESCRIPCIÓN

Neocem NQ es una imprimación autoadhesiva en base acuosa, lista al uso, y con un alto grado de tack, formulado con resinas 100% acrílicas de muy alta calidad especialmente desarrollado para incrementar la adherencia de materiales cementosos y pinturas plásticas al agua sobre soportes de difícil adherencia, como superficies muy lisas y/o de baja porosidad, tanto en paramentos verticales como horizontales.

Neocem NQ posee una excelente resistencia a la humedad y a los álcalis, por lo que mantiene sus propiedades adhesivas durante toda su vida útil y, al contrario que ocurre con otras imprimaciones, mantiene un buen grado de pegajosidad y elasticidad con el paso del tiempo.

Estas características, permiten que Neocem NQ posea un excelente tiempo abierto de trabajo: desde 15 minutos hasta varios días*, optimizando las operaciones en obra y reduciendo los tiempos requeridos para ellas.

Neocem NQ no es inflamable ni peligroso para el medio ambiente o el aplicador, por lo que su uso es totalmente seguro y está validado por los departamentos de PRL.

Así mismo, es transpirable al vapor de agua, es apto para ser aplicado con humedad residual en el soporte (< 7%) y a partir de 0 °C.

Gracias a estas propiedades, Neocem NQ puede emplearse sobre soportes como: mortero, yeso, ladrillo, fibrocemento, madera o piedra natural, entre otros, y en todo tipo de trabajos: unión de tabiquería con pilares, unión de mortero nuevo con mortero viejo, recrecidos, alicatados...etc.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Neocem NQ puede emplearse sobre todo tipo de materiales habitualmente empleados en construcción que no posean absorción nula.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

REFERENCIA	ASPECTO	DENSIDAD	pH	VISCOSIDAD	RENDIMIENTO	COMPOSICIÓN
Neocem nq	Líquido viscoso blanco	1.01 + 0.01	9.00 ± 0.5	1700 ± 300cP	10-15 m ² /L	Resinas 100% acrílicas
Neocem nq blue	Líquido viscoso azul	Kg/L				

MODO DE APLICACIÓN

Neocem NQ es un producto listo al uso, por lo que ha de aplicarse puro.

No se ha de diluir bajo ningún concepto, ya que sus características adherentes se verán mermadas.

Así mismo, Neocem NQ debe aplicarse sobre superficies cohesionadas, con baja humedad residual (<4% preferentemente), completamente fraguadas y totalmente limpias de suciedades como: polvo, óxido, eflorescencias, desencofrantes y, en definitiva, exentas de cualquier sustancia que dificulte o anule la adherencia de las resinas acrílicas.

Una vez comprobado que el soporte reúne las características anteriores:

-Aplicar el producto mediante brocha, rodillo o equipo airless sobre la superficie a realizar los trabajos.

-Transcurridos 15 minutos desde su aplicación, llevar a cabo los trabajos requeridos en la obra.

RECOMENDACIONES

*Neocem NQ conserva su tack durante meses, sin embargo, para obtener los mejores resultados, se recomienda que el tiempo transcurrido desde su aplicación hasta la realización de los trabajos no supere las 24 horas en condiciones normales.

Neocem NQ no debe utilizarse sobre superficies plásticas, hidrofugadas o con porosidad nula, (como los azulejos vitrificados). En este último caso, se ha de realizar un tratamiento previo para incrementar la adherencia de los soportes, por ejemplo, con un producto de naturaleza ácida como "Antideslizante".

Para una correcta conservación del producto, los envases han de almacenarse a temperaturas comprendidas entre los 5 y 30°C.

Se recomienda agitar el producto antes de usar para homogeneizar todo su contenido.

FORMATOS

Consultar formatos disponibles.