



Description

- ✓ **Excellente adhérence.**
- ✓ **Résistant à l'humidité.**
- ✓ **Très haute adhérence.**
- ✓ **Excellent temps de travail ouvert.**
- ✓ **Ininflammable et non dangereux.**

Neocem NQ est un apprêt auto-adhésif à base d'eau, prêt à l'emploi et avec un haut degré d'adhérence, formulé avec des résines 100% acryliques de très haute qualité spécialement développé pour augmenter l'adhérence des matériaux cimentés et des peintures plastiques à l'eau sur des supports difficiles à adhérer, tels que des surfaces très lisses et/ou à faible porosité, aussi bien sur des surfaces verticales qu'horizontales.

Neocem NQ possède une excellente résistance à l'humidité et aux alcalis, ce qui lui permet de conserver ses propriétés adhésives pendant toute sa durée de vie et, contrairement à d'autres apprêts, conserve une bonne adhérence et une bonne élasticité dans le temps. Ces caractéristiques permettent à Neocem NQ de disposer d'un excellent temps de travail ouvert: de 15 minutes à plusieurs jours*, ce qui optimise les opérations sur chantier et réduit les temps requis pour celles-ci.

Neocem NQ n'est ni inflammable ni dangereux pour l'environnement ou l'applicateur, son utilisation est donc totalement sûre et est validée par les services de santé et sécurité au travail. Il est également respirant à la vapeur d'eau, il est adapté pour être appliqué avec une humidité résiduelle dans le support (<7%) et à partir de 0 °C.

Grâce à ces propriétés, Neocem NQ peut être utilisé sur des supports tels que : le mortier, le plâtre, la brique, le fibrociment, le bois ou la pierre naturelle, entre autres, et dans tout type de travaux : assemblage de cloisons avec des piliers, assemblage de mortier neuf avec ancien mortier, chapes, carrelage...etc.

Champs d'application

Neocem NQ peut être utilisé sur tous les matériaux de construction qui n'ont pas d'absorption nulle.

NEOCEM NQ

Résine adhésive à haute adhérence pour matériaux de construction.



Caractéristiques physico-chimiques

ASPECT	DENSITÉ	pH	VISCOSITÉ	PERFORMANCE	Composition
Liquide visqueux blanc	1.01 ± 0.01 Kg/L	9.0 ± 0.5	1700 ± 300 cP	10-15 m2/l	Résines 100% acryliques.

Mode d'application

Neocem NQ est un produit prêt à l'emploi et doit donc être appliqué pur. En aucun cas, il ne doit être dilué, car ses propriétés adhésives seraient altérées. De même, Neocem NQ doit être appliqué sur des surfaces cohésives, avec une faible humidité résiduelle (<4% de préférence), complètement durcies et totalement exemptes de saletés telles que : poussière, rouille, efflorescences, agents de démoulage et, en bref, exemptes de toute substance qui entrave ou annule l'adhésion des résines acryliques.

Une fois qu'il a été vérifié que le support répond aux caractéristiques ci-dessus :

- Appliquez le produit à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou d'un équipement Airless sur la surface à effectuer les travaux.
- Après 15 minutes d'application, effectuez les travaux requis sur le chantier.

Format

Bidons en plastique de 1, 5, 10, 30 et 60 litres.



Recommandations

*Neocem NQ conserve son adhérence pendant des mois, mais pour obtenir les meilleurs résultats, il est recommandé de ne pas dépasser 24 heures dans des conditions normales.

Neocem NQ ne doit pas être utilisé sur des surfaces en plastique, hydrofugées ou à porosité nulle (telles que les carreaux vitrifiés). Dans ce dernier cas, un prétraitement doit être effectué pour augmenter l'adhérence des supports, par exemple avec un produit de nature acide comme «antidérapant».

Pour une bonne conservation du produit, les emballages doivent être entreposés à une température comprise entre 5 et 30°C. Il est recommandé d'agiter le produit avant utilisation afin d'homogénéiser la totalité de son contenu.

ESPECIALIDADES QUIMICAS NEOQUIM, S.L. –
B73139651 P.I. de Lorquí – C/Archena, naves 17-23, 30564
Lorquí (Murcie) Tél: +34 968687839 – neoquim@neoquim.com



Date de révision :
14/10/21
Nº de révision : 2

Les informations et données contenues dans ce document sont destinées à vous informer sur nos produits et leurs applications possibles, sans aucune responsabilité de notre part quant à leur application à chaque cas particulier. Le produit est considéré comme étant en cours de développement pendant 1 an à compter de la date d'émission et sa composition peut changer afin d'améliorer ses propriétés.