

Sellacril impreso

Sellador y protector para pavimento impreso. Base disolvente.

- ✓ Incrementa la resistencia mecánica.
- ✓ Excelente protección y brillo.
- ✓ Reduce la tendencia al ensuciamiento.
- ✓ Mejora y restaura la colocación inicial.
- ✓ Ralentiza la fisuración.
- ✓ Aporta efecto húmedo.



DESCRIPCIÓN

Sellacril Impreso es un barniz transparente e incoloro, basado en resinas acrílicas de elevada dureza y resistencia, desarrollado para sellar y proteger todo tipo de superficies de hormigón u hormigón impreso.

Sellacril Impreso, tras su aplicación, genera una película superficial incolora y de alto brillo, que aumenta la resistencia mecánica del pavimento, a la vez que restaura y mejora su tonalidad, reduce su tendencia al ensuciamiento y elimina la generación de polvo.

La alta calidad de los polímeros empleados en su formulación, conjuntamente con los disolventes empleados y su baja viscosidad, permite que Sellacril Impreso tenga una alta capacidad de penetración en el pavimento. De este modo, el producto entra en los poros del pavimento, anclándose químicamente a los áridos y componentes cementosos, reforzando su estructura interna y compactando el material.

Sellacril Impreso es apto para ser aplicado tanto en interior como en exterior, sobre superficies de moderada a alta capacidad de absorción, ya sean verticales u horizontales.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Sellacril Impreso es apto para ser empleado sobre todo tipo de superficies de hormigón, piedra o ladrillo y, en general, sobre todo tipo de paramentos absorbentes en los que se quiera aportar un acabado brillante, protección e incrementar su resistencia mecánica.

Por ello, puede utilizarse en:

- suelos de hormigón impreso,
- hormigón pulido,
- mampostería...etc.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto	Densidad	Rendimiento	Composición
Líquido transparente incoloro.	0.89 ± 0.01 Kg/L	8-10 m ² /L	Polímeros acrílicos, disolventes y coadyuvantes.

MODO DE APLICACIÓN

Sellacril Impreso es un producto listo al uso, por lo que no se requiere dilución para su aplicación. Antes de aplicar Sellacril impreso, ha de cerciorarse de que la superficie se encuentre limpia, seca, exenta de grasas, aceites, partículas deleznable...etc. y, en definitiva, libre de cualquier contaminante que pueda reducir la capacidad de adhesión del producto. Así mismo, la superficie ha de contener una humedad residual inferior al 4%.

A continuación, aplicar Sellacril Impreso mediante brocha, rodillo o pistola airless, asegurando la generación de una capa uniforme y un correcto solape entre paños. No se recomienda aplicar capas con un espesor superior a 150 µm húmedas.

Finalmente, dejar secar el producto. (En interiores se recomienda mantener la máxima ventilación posible, para favorecer secado).

RECOMENDACIONES

Mantener el producto alejado de toda fuente de calor y llamas. Si va a aplicarse en interior, se recomienda mantener una buena ventilación, dado que el producto posee disolventes en su composición.

FORMATOS

Consultar formatos disponibles.