

Resintac

Resina de unión de alto tack para materiales cementosos.

- ✓ Apto para materiales cementosos, yesos y sintéticos.
- ✓ Gran poder de adherencia.
- ✓ Elevada pegajosidad.
- ✓ Fácil aplicación.



DESCRIPCIÓN

Resintac es un puente de unión de alto tack, formulado en base acuosa y compuesto por un elevado contenido en resina 100% acrílica de alta adherencia y pegajosidad, especialmente diseñado para promover la unión de materiales cementosos y yesos sobre superficies de baja absorción.

Gracias a su óptima formulación, una vez aplicado, regula la absorción del soporte y lo acondiciona, de modo que los cementos, morteros y yesos se unen a él con mayor facilidad y dureza. Además, las características adherentes de Resintac no se modifican por la acción de la alcalinidad de los soportes, por lo que las uniones realizadas permanecen inalteradas durante más tiempo.

Resintac, no sólo es apto para la unión de morteros antiguos o poco consolidados con morteros nuevos, mejora de adherencia de yesos, enlucidos de cartón-yeso o realización de soleras sobre soportes de baja cohesión o altamente envejecidos, sino que, su alta calidad, permite la adherencia de los materiales cementosos sobre superficies sensibles a los disolventes, como poliestireno o poliuretano de célula abierta (siempre que no estén sometidos a tensiones).

Reticulación retardada. La novedosa tecnología empleada en Resintac permite que éste conserve su pegajosidad durante largos periodos de tiempo y que mantenga su flexibilidad incluso a bajas temperaturas. Este hecho permite su aplicación con días de antelación al enlucido, optimizando los tiempos requeridos para su puesta en servicio.

Resintac se suministra listo al uso, lo que, unido a su óptima estabilidad, no requiere realizar ninguna dilución u homogeneización previa, de modo que su aplicación y puesta en obra es sumamente rápida.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Resintac está especialmente concebido para ser empleado en todo tipo de situaciones en las que se requiera mejorar las características adherentes de una superficie previamente a realizar enlucidos o aplacados cerámicos de cualquier tipo, por ejemplo: enlucidos de mortero fino o yeso sobre tabiques, realización de enfoscados, recrecido de soleras, o confección de aplacados cerámicos, entre otras.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

ASPECTO	DENSIDAD	pH	RENDIMIENTO	COMPOSICIÓN
Líquido blanco viscoso	1.01 ± 0.01 Kg/L	8.8 ± 0.5	8 - 10 m ² /L	Resinas acrílicas de alta adherencia y tack, aditivos funcionales y excipientes.

MODO DE APLICACIÓN

Resintac es un producto listo al uso que no requiere dilución previa a su empleo.

Antes de utilizarse, ha de cerciorarse de que las superficies estén limpias, secas, exentas de restos de producto desencofrante, tratamientos previos o, en definitiva, libres de cualquier sustancia que pueda reducir la adherencia del producto.

Resintac puede aplicarse sobre superficies húmedas (h.r. < 15-20 %).

Una vez limpia la superficie, aplicar Resintac con la ayuda de una brocha, rodillo o pulverizador de baja presión, asegurándose de cubrir toda la superficie con el producto y depositando una capa fina y homogénea acorde al rendimiento del producto. (Si la superficie posee un acabado fino y con muy poca porosidad, se recomienda aplicar dos capas de producto.

Una primera capa de Resintac diluida al 10-15% con agua potable, seguida de una segunda capa del producto puro, dejando secar la primera capa un mínimo de 15 minutos antes de aplicar la segunda).

Por último, dejar secar el producto durante 1 hora, tras la cual puede realizarse el trabajo requerido.

RECOMENDACIONES

Antes de aplicar el producto, realizar una prueba previa para ajustar el rendimiento a las exigencias constructivas de la obra y evaluar la compatibilidad soporte-producto. No almacenar a temperaturas superiores a 35°C ni inferiores a 5°C.

Resintac no ha de utilizarse sobre soportes que han sido hidrofugados o que contienen tratamientos que eviten la adherencia de resinas acrílicas.

En caso de aplicar Resintac y no realizar seguidamente el trabajo de unión, se recomienda proteger el producto frente al polvo. En caso de no ser posible, se recomienda aplicar una fina capa de resintac para que la adherencia no se vea mermada.

FORMATOS

Consultar formatos disponibles.